




產品資料	
用途	適用於建築物室外屋頂或牆面防水塗裝
特色	<p>5 年強效防水、高耐候的屋頂防水漆</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 超強防水，功效長達 5 年</li> <li>● 含獨特 Fibrado 隔水纖維</li> <li>● 5 倍彈性漆膜，堅韌耐磨</li> <li>● 高效防霉抗藻，阻絕藻菌滋生</li> <li>● 抗 UV、耐候性強，不易硬化脆裂</li> <li>● 水性配方，安全環保</li> <li>● 塗刷步驟簡便，施工高效率</li> </ul>
包裝	<p>4 公斤及 20 公斤包裝</p> 
顏色	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 4 公斤: 大理石白、銀灰、萬年青、春風綠、雲彩藍</li> <li>● 20 公斤: 大理石白、銀灰、萬年青、春風綠、雲彩藍</li> </ul>
光澤	柔光
成份	二氧化鈦、壓克力纖維樹脂、苯乙烯脂、水、添加劑
稀釋劑	清水
固成份	約 45% 以上 (重量比)
理論塗佈量	<p>1 公斤約可塗刷 0.66 平方公尺 (0.2 坪) 面積，可達到有效防水厚度 480um</p> <p>注意：實際塗刷面積及道數會因塗刷底材之性質、光滑度、乾燥度、多孔性及顏色與施工工具、膜厚及其他環境因素影響</p>
漆膜抗性	<p>抗拉強度：約 1 N/mm<sup>2</sup>。</p> <p>伸長率：500%以上</p> <p>耐鹼性：符合 CNS4940 第二類規定，浸鹼液 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>耐水性：符合 CNS4940 第二類規定，浸水 72 小時，漆膜無起皺、龜裂、膨脹及剝落。</p> <p>耐洗刷性：符合 CNS4940 第二類規定，洗刷 2000 次以上，漆膜無顯著磨損。</p>
產品認證	NA
檢驗報告	國家標準 CNS4940 檢驗

\*以上數據僅供參考，不具任何保固之意義



施工/安全須知	
適用底材	水泥、矽酸鈣板。
表面處理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>清除舊漆膜</b>：徹底清除地面的舊漆膜及髒污，待地面乾燥後再施工。</li> <li>● <b>填補地面或牆面裂縫</b>：使用倍剋漏與砂以 1：1 的比例混合來補平縫隙，待乾燥後再施工。</li> <li>● <b>排水孔保護</b>：用膠布封住屋頂排水孔，以免施工時造成阻塞。</li> </ul>
塗裝系統	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>填縫</b>：倍剋漏與砂 1：1 混合。</li> <li>● <b>底塗</b>：一般水泥底材-得利倍剋漏。 <b>新建或有粉化現象之水泥底材</b>-得利全效底漆、得利倍剋漏。</li> <li>● <b>面漆</b>：得利倍剋漏。</li> </ul>
施工方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 建議以滾塗施工。</li> <li>● <b>填縫</b>：地面或牆面的小裂縫，可使用倍剋漏與砂以 1：1 的比例混合來補平縫隙。</li> <li>● <b>底塗</b>： <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>一般水泥底材</b>-以得利倍剋漏與水以 2:1 比例混合後塗刷 1 道。</li> <li>◦ <b>新建或有粉化現象之水泥底材</b>-以得利全效底漆塗刷 1 道封固表面，再以得利倍剋漏與水以 2:1 比例混合後塗刷 1 道。</li> </ul> </li> <li>● <b>面漆</b>：得利倍剋漏不稀釋塗刷 2~3 道，塗刷的方向與底塗垂直。</li> <li>● 請於連續晴天施工，可讓漆膜完全乾燥，確保施工品質。</li> <li>● 為達到最佳的防水效果，建議女兒牆的內外都要一併做防水保護。</li> <li>● 清理：施工完畢後立即以清水清洗所有施工設備。</li> </ul> <p>*注意：稀釋本產品會影響其漆膜厚度及遮蓋力，可能造成施工層數增加及乾燥時間之變化</p>
乾燥時間	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 施工間隔：室溫攝氏 29 度下，填縫/底塗/面漆每道施工需間隔約 12 小時。</li> <li>● 完全乾燥：完工 10 日內應避免在漆膜表面踐踏或放置物品，以防漆膜在形成隔水層的過程中受損，10 日後可供正常使用。</li> </ul> <p>注意：通風條件、漆膜厚度、稀釋比例、環境濕度、底材種類及其他環境因素均可能影響乾燥時間</p>
安全須知	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請保持罐身直立、罐蓋緊密，存放於陰涼處、避免陽光直射，並請遠離兒童可能接觸之場所。</li> <li>● 不可食用，吞入有害健康。開罐後請儘速使用完畢，以免變質。</li> <li>● 本產品為水性塗料，請勿用有機溶劑、稀釋劑或松香水稀釋本產品。</li> <li>● 請保持施工場所通風良好。施工時可能刺激呼吸系統、眼睛和皮膚，應配戴口罩、護目鏡和手套，避免吸入及眼睛和皮膚直接接觸漆料。</li> <li>● 漆料翻倒時，須用砂土掩蓋再清理，廢漆不可倒入水溝或水源，以免影響水域生態環境。</li> </ul>
緊急處理方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 眼睛接觸：戴隱形眼鏡者，取出隱形眼鏡，用大量清水沖洗至少 10 分鐘，並視情況送醫診治。</li> <li>● 皮膚接觸：脫去污染衣物，立即用肥皂及大量清水沖洗皮膚；若有過敏症狀出現則送醫診治。</li> <li>● 食入：不可催吐，使患者充分休息並立即送醫診治。</li> <li>● 吸入：移至通風處，保持患者溫暖及充分休息。若呼吸不順或停止，給予人工呼吸。不可經口給予任何物質，並視情況送醫診治。</li> </ul>

\*資料更新：Apr., 2010

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司 [www.dulux.com.tw](http://www.dulux.com.tw)

桃園縣中壢市中壢工業區東園路 52 號 服務專線：0800-321131